



DATENBLATT

WOHNEN MIT HOLZ

Eurowood Vinylboden

Das Eurowood Vinylboden-Sortiment von Frischeis umfasst verschiedenste Holz- und Steindekore.

Laborprüfungen

Prüfkriterium	Nennwerte	Erklärung
Stuhlleneignung	Geeignet mit Rollentyp W	EN 425
Rutschfestigkeit	DS	EN 13893
Rutschhämmung	R10 – gebürstet / softsynchon R9 - wave	DIN 51130
Wärmedurchlasswiderstand	0,09 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung	EN 12664
Formaldehyd Emission	E – 1. Klasse	EN ISO 717-1
PCP – Inhalt	PCP ≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
Trittschallverbesserung	16 dB	EN ISO 717-2
Maßänderung infolge wechselnder Luftfeuchte	≤ 0,25 %	EN ISO 20326
Elektrostatisches Verhalten	Nicht antistatisch	EN 1815
Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	Haushaltschemikalien 0 = nicht verändert	EN ISO 26987
Brandverhalten	Bfl-s1	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Fußbodenheizung	geeignet	Vor der Verlegung ist die Durchführung eines sach- und fachgerechten Auf- und Abheizens durch den Auftraggeber erforderlich.

Fertigprodukt

Prüfkriterium	betrifft	Nennwerte	Norm
Nutzschichtdicke	Holzdekore	0,3 mm	
	Steindekore	0,55 mm	
Beanspruchungsklasse	Holzdekore	NK 31	EN ISO 10582
	Steindekore	NK 33	
Gesamtdicke	Holzdekore	9,8 mm	
	Steindekore	10 mm	
Dielenmaße	Holzdekore	1.205 x 210 x 9,8 mm	Auf der Gehoberfläche gemessen
	Steindekore	1.210 x 288 x 10 mm	
Trägerplatte	alle	HDF Quellarm, ca. 6,8 mm	
Gegenzug	alle	Kork, ca. 1,2 mm	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam!