

FunderMax Biofaser Hartfaserplatte Standard

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
04101/0006	5 640 mm	2 150 mm	4 mm

FunderMax Biofaser ist eine im Nassverfahren hergestellte Faserplatte nach der Norm EN 622-2. Durch das spezielle Herstellverfahren kann fast vollständig auf den Einsatz von Kunstharzen verzichtet werden. Als Rohstoff verwendet FunderMax bei der Biofaserplatte ausschließlich frisches Holz. Durch den weitgehenden Verzicht auf Kunstharz (Anteil je nach Qualität 0-1%), ist die Biofaserplatte bedenkenlos im Innenraum einsetzbar. Der Formaldehydgehalt entspricht dem von natürlichem Holz. Die FunderMax Biofaser ist geeignet für die Oberflächenveredelung mit Melaminharzpapier, Lack, Folie u.v.m.



FunderMax Biofaser Standard ist ein Produkt für den universellen Einsatz im Innenbereich ohne besondere Anforderungen an die Festigkeit. Nach der Norm EN 622-2 entspricht die Platte dem Typ HB. FunderMax Biofaser ist eine auf der Oberseite ungeschliffene und unbehandelte Faserplatte.

EIGENSCHAFTEN



Klassifizierung gemäß EN
316



EN 622-2

SPEZIFIKATION

Stärke	4 mm
Breite	2 150 mm
Länge	5 640 mm
Gewicht	47,776 kg
Hartfaserplatte	
Anwendung	Möbel- und Innenausbau

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/mdf-hdf-hartfaserplatte-roh/hartfaser-platte/fundermax-biofaser-hartfaserplatte-standard-p47029>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

