



Sortiermerkmale	VEH A, Fichte u. Tanne (europäisch, nordisch)	VEH B, Fichte u. Tanne (europäisch, nordisch)
Äste	<p><u>zulässig:</u> Festverwachsene gesunde Äste in beliebiger Anzahl, Größe maximal 1/4 der Profilbrettbreite.</p> <p>Eingewachsene Äste bis maximal 15 mm Durchmesser.</p> <p>Schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser (auch in Gruppen).</p> <p><u>nicht zulässig:</u> Lose und ausgefallene Äste, bei 15% der Ware dürfen diese jedoch mit einem Hirnholzdübel gleicher Holzart (aus einem Ast erzeugt) ausgedübelt werden.</p> <p>Pro lfm ist ein Hirnholzdübel zulässig, wobei die Verteilung am Brett beliebig ist.</p>	<p><u>zulässig:</u> Festverwachsene Äste, teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste,</p> <p>Flügeläste und tote (nicht verwachsene) Äste, Größe bis zu 10 % der Brettbreite + 50 mm.</p> <p><u>nicht zulässig:</u> Lose und ausgefallene Äste, diese dürfen jedoch mit einem Hirnholzdübel gleicher Holzart (aus einem Ast erzeugt) ausgedübelt werden.</p>
Ausgeschlagene Stellen (schadhaft bearbeitete Stellen)	<p><u>zulässig:</u> Bei 15% der Ware, soweit die Deckung zweier Profilbretter nicht beeinträchtigt ist.</p> <p>Größe der Ausrisse bei Kantenäste vergleichbar einem Ast mit 10 mm Durchmesser.</p>	<p><u>zulässig:</u> Größe der Ausrisse bis zu 40 % der Astfläche</p>
Druckholz (Buchs)	<p><u>zulässig:</u> Bei 15 % der Ware, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt ist.</p>	zulässig
Verformung	<p><u>zulässig:</u> Bretter mit Krümmung und Verdrehung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.</p>	<p><u>zulässig:</u> Bretter mit Krümmung und Verdrehung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.</p>
Harzgallen	<p><u>zulässig:</u> Bei 15 % der Ware, Größe bis 0,5 x 5 cm oder entsprechend in mm².</p> <p>Anzahl bis zu 1 Stk. je lfm, die Verteilung über die Brettlänge ist beliebig.</p> <p>Harzgallen unter 0,2 x 2 cm bleiben unberücksichtigt.</p>	<p><u>zulässig:</u> Größe bis 1 x 10 cm oder entsprechend in mm².</p> <p>Anzahl bis zu 3 Stk. je lfm, die Verteilung über die Brettlänge ist beliebig.</p> <p>Harzgallen bis 0,3 x 3 cm bleiben unberücksichtigt.</p>

Sortiermerkmale	VEH A, Fichte u. Tanne (europäisch, nordisch)	VEH B, Fichte u. Tanne (europäisch, nordisch)
Risse	<p><u>zulässig:</u> Bei 15% der Ware, nicht durchgehende Oberflächenrisse (Haarrisse) auf der Sichtfläche.</p> <p>Durchgehende Endrisse nicht länger als 30 mm. Bei 20% der Ware, durchgehende Endrisse nicht länger als die Breite des Stückes.</p> <p><u>nicht zulässig:</u> Ringschäle</p>	<p><u>zulässig:</u> Nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtfläche. Durchgehende Endrisse, nicht länger als die 1,5 fache Breite des Stückes.</p> <p><u>nicht zulässig:</u> Ringschäle</p>
Markröhre	<p><u>zulässig:</u> Bei 15 % der Ware, an der Sichtfläche bis maximal 15 % der Brettlänge und 4 mm Breite.</p>	zulässig
Farbe	<p><u>zulässig:</u> Verfärbung auf der Rückseite.</p> <p><u>nicht zulässig:</u> Verfärbung auf der Sichtseite.</p>	<p><u>zulässig:</u> Leichte Verfärbung auf der Sichtseite (z.B. rote & blaue Stellen). Verfärbung auf der Rückseite.</p>
Pilzbefall	<p><u>nicht zulässig:</u> Ausnahme siehe Farbe.</p>	<p><u>zulässig:</u> Harter Rotstreif, Ausmaß siehe Farbe.</p> <p><u>nicht zulässig:</u> sonstiger Pilzbefall, Ausnahme siehe Farbe.</p>
Insektenbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Baumkante	<p><u>zulässig:</u> Auf der Rückseite, wenn Nut und Feder davon nicht betroffen sind.</p>	<p><u>zulässig:</u> Auf der Rückseite, wenn Nut und Feder auf 3/4 der Länge davon nicht betroffen sind.</p>
Rindeneinwüchse	<p><u>zulässig:</u> Bei 15 % der Ware, Größe bis 15 mm Durchmesser oder entsprechend in mm².</p>	<p><u>zulässig:</u> In Astgröße oder entsprechend in mm²</p>